

## آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

نتایج آزمایش‌های عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی  
معمولی شاهد و اصلاح شده با SBS

شماره کار

۹۱۲/۲۰۴

متقاضی

شرکت کیپا



تاریخ: ۱۰ ارالار ۹۵  
شماره: ۱۷۳۹۶

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص)



کیفیت، رمز توسعه پایدار

با اسمه تعالی



شماره کار: ۹۱۲/۲۰۴

شرکت گیپا

موضوع: نتایج آزمایش‌ها

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ مورخ ۱۹۵۰۹۱۸ در خصوص ساخت نمونه و انجام آزمایش‌های عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی شاهد و اصلاح شده با SBS، به پوست نتایج آزمایش‌های انجام پذیرفته به حضور تقدیم می‌گردد.

حبيب جولاني  
مدیو آزمایشگاه های مرکز  
۹۵, ۱۱۱۹

نائب  
کنترل کیفیت  
(QC)

کد فرم :	FR 12603/00	تاریخ :	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	گزارش آزمایش‌های عملکردی مخلوط آسفالتی		آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
شماره :	صفحه:	۷ از ۱	پروژه : آزمایش‌های عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی معمولی شاهد و اصلاح شده با SBS	شماره کار :	۹۱۲/۲۰۴	متقاضی : شرکت کیپا

## مقدمه

گزارش حاضر بر اساس درخواست شماره ۱۳۹۵/۰۹/۱۸-۹۵۹۱۸ شرکت کیپا درخصوص انجام آزمایش‌های عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی معمولی شاهد و اصلاح شده با SBS تهیه گردیده است.

## ۱- آزمایش مدول برجهندگی

مدول برجهندگی نمونه‌های مخلوط آسفالتی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد بر اساس روش استاندارد ASTM D4123 تعیین شد. مطابق استاندارد، در این آزمایش از شکل بارگذاری نیمه سینوسی با فرکанс یک هرتز، سیکل بارگذاری یک ثانیه، مدت زمان اعمال بار ۱/۰ ثانیه، مدت زمان استراحت ۰/۹ ثانیه و ضریب پواسون ۰/۳۵ استفاده گردید. نتایج آزمایش مدول برجهندگی نمونه‌های آسفالتی آزمایش شده در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱- نتایج آزمایش مدول برجهندگی نمونه‌های آسفالتی

مشخصات مخلوط آسفالتی		مدول برجهندگی (مگاپاسکال)
آسفالت معمولی شاهد	۱۹۸۵	۱۹۲۳
	۱۸۶۱	
آسفالت اصلاح شده با SBS به مقدار ۵٪ وزن قیر	۲۶۰۱	۲۴۶۳
	۲۳۲۴	



کد فرم : FR 12603/00	تاریخ :	شماره :	صفحه :	گزارش آزمایش‌های عملکردی مخلوط آسفالتی	 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
۷	۲ از	۷	۹۱۲/۲۰۴	پروژه : آزمایش‌های عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی معمولی شاهد و اصلاح شده با SBS شماره کار :	متقاضی : شرکت کیپا

## ۲- آزمایش خزش دینامیکی

آزمایش خزش دینامیکی نمونه‌های آسفالتی در دمای ۵۵ درجه سانتیگراد با تنش ۲۰۰ کیلوپاسکال بر اساس روش استاندارد BS EN12697-25 انجام پذیرفت. نمونه‌های مورد استفاده در آزمایش خزش دینامیکی به روش تراکم چرخشی مطابق استاندارد ASTM D6925 با قطر و ارتفاع، به ترتیب، ۱۵ و ۶ سانتی‌متر و فضای خالی ۶ درصد ساخته و متراکم شدند. در این آزمایش و در هر سیکل بارگذاری، مدت اعمال بار و مدت زمان استراحت برابر یک ثانیه می‌باشد. همچنین قبل از اعمال سیکل‌های آزمایش، تنش پیش بارگذاری به میزان ۱۰ کیلوپاسکال به مدت ۱۰ دقیقه اعمال شد. نمونه‌های مورد آزمایش تا رسیدن به مرحله گسیختگی معادل ۶ درصد کرنش تحت بارگذاری قرار گرفتند که نتایج آزمایش در پایان بارگذاری برای نمونه‌های آزمایش شده در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲- نتایج آزمایش خزش دینامیکی نمونه‌های آسفالتی

مشخصات مخلوط آسفالتی	تعداد سیکل گسیختگی
آسفالت معمولی شاهد	۴۵۰
آسفالت اصلاح شده با SBS به مقدار ۵٪ وزن قیر	۶۸۴۸



کد فرم :	FR 12603/00	تاریخ :	۷ از ۳ صفحه :	کزارش آزمایش‌های عملکردی مخلوط آسفالتی	آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
پروژه : آزمایش‌های عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی معمولی شاهد و اصلاح شده با SBS شماره کار : ۹۱۲/۲۰۴					متقاضی : شرکت کیپا

### ۳- آزمایش خستگی بارگذاری کشش غیرمستقیم

آزمایش خستگی کشش غیرمستقیم نمونه‌های آسفالتی معمولی شاهد و پلیمری در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و با تنفس بارگذاری ۴۰۰ کیلوپاسکال انجام گردید که نتایج در جدول ۳ ارائه شده است. در این آزمایش از مدت زمان سیکل بارگذاری یک ثانیه، مدت زمان اعمال بار ۱/۰ ثانیه و مدت زمان استراحت در هر سیکل بارگذاری ۰/۹ ثانیه استفاده گردید. در این آزمایش، خستگی به صورت گسیختگی نمونه و تغییرشکل قطری ۸ میلیمتر تعریف شده است.

جدول ۳- نتایج آزمایش خستگی بارگذاری کشش غیرمستقیم نمونه‌های آسفالتی ارسالی

تعداد سیکل گسیختگی	مشخصات مخلوط آسفالتی ارسالی (طبق اظهار نظر متقاضی)
۵۱۹۵	آسفالت معمولی شاهد
۱۳۳۱۴	آسفالت اصلاح شده با SBS به مقدار ۵٪ وزن قیر

### ۴- آزمایش شیارافتدگی

آزمایش شیارافتدگی نمونه‌های آسفالتی توسط دستگاه شیارافتدگی ویلتراک هامبورگ و مطابق استاندارد AASHTO T324 بر روی نمونه‌های به شکل استوانه‌ای انجام پذیرفت.


در این دستگاه، چرخ بارگذاری با بار ثابت بر روی سطح نمونه به صورت رفت و برگشتی حرکت می‌کند و نمونه در شرایط خشک یا غرقاب مورد آزمایش قرار می‌گیرد. نمونه مورد استفاده در این دستگاه به شکل دو نمونه استوانه‌ای با قطر و ارتفاع، به ترتیب، ۱۵ و ۶ سانتی‌متر و یا دال مکعبی به ابعاد  $۵ \times ۳۰ \times ۳۰$  سانتی‌متر می‌باشد. چرخ بارگذاری دستگاه نیز به قطر ۲۰ سانتی‌متر و پهنای ۵ سانتی‌متر است.



کد فرم : تاریخ : شماره : صفحه : ۴ از ۷	گزارش آزمایش‌های عملکردی مخلوط آسفالتی	آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
SBS شماره کار : ۹۱۲/۲۰۴	پروژه : آزمایش‌های عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی معمولی شاهد و اصلاح شده با SBS	متقاضی : شرکت کیپا


نمونه‌های استوانه‌ای مورد استفاده در آزمایش شیارافتدگی به روش تراکم چرخشی مطابق استاندارد ASTM D6925 با قطر و ارتفاع، به ترتیب، ۱۵ و ۶ سانتی‌متر و فضای خالی ۶ درصد ساخته و تراکم شدند.

برای انجام آزمایش، مخلوط‌های آسفالتی در شرایط خشک، دمای ۵۵ درجه سانتیگراد، بار چرخ ۷۰۰ نیوتن و سرعت حرکت رفت و برگشتی ۵۰ عبور در دقیقه، تحت ۱۰۰۰۰ رفت و برگشت چرخ بارگذاری دستگاه شیارافتدگی قرار گرفتند. نمودار عمق شیار در مقابل سیکل بارگذاری برای نمونه‌های آزمایش شده در شکل‌های ۱ و ۲ ارائه شده است.



شکل ۱- منحنی عمق شیار در مقابل سیکل بارگذاری برای آسفالت معمولی شاهد

کد فرم : تاریخ : شماره : صفحه : ۵ از ۷	گزارش آزمایش‌های عملکردی مخلوط آسفالتی	 آزمایشگاه فنی و مکانیک حاک
پروژه : آزمایش‌های عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی معمولی شاهد و اصلاح شده با SBS شماره کار : ۹۱۲/۲۰۴ متقاضی : شرکت کیپا		



شکل ۲- منحنی عمق شیار در مقابل سیکل بارگذاری برای آسفالت اصلاح شده با SBS

### ۵- آزمایش‌های رایج قیر

آزمایش‌های نقطه نرمی (ASTM D36) و بازگشت الاستیک (ASTM D6084) بر روی قیرهای خالص و اصلاح شده انجام پذیرفت که نتایج آن‌ها در جدول ۴ ارائه شده است.

جدول ۴- نتایج آزمایش‌های رایج قیرهای معمولی و اصلاح شده

بازگشت الاستیک (درصد)	نقطه نرمی (درجه سانتیگراد)	مشخصه قیر
۰	۵۱/۰	قیر خالص
۹۳	۸۲/۵	قیر اصلاح شده با SBS به مقدار ۵٪ وزن قیر

کد فرم : FR 12603/00  
تاریخ :  
شماره :  
صفحه : ۶ از ۷

## گزارش آزمایش‌های عملکردی مخلوط آسفالتی



آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

پروژه : آزمایش‌های عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی معمولی شاهد و اصلاح شده با SBS  
شماره کار : ۹۱۲/۲۰۴  
متقااضی : شرکت کیپا

### ۶- آزمایش‌های تعیین درجه عملکردی قیر

آزمایش‌های تعیین درجه عملکردی بر روی قیر اصلاح شده انجام پذیرفت که نتایج آن‌ها در جدول ۵ ارائه شده است.

- پیر نمودن کوتاه‌مدت قیر در دمای ۱۶۳ درجه سانتیگراد به مدت ۸۵ دقیقه با استفاده از دستگاه

لایه نازک متحرک قیر (RTFOT)

- پیر نمودن بلندمدت قیر حاصل از فرایند لایه نازک متحرک در دستگاه محفظه پیرشدگی تحت فشار (PAV) به مدت ۲۰ ساعت در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد تحت فشار ۲/۱ مگاپاسکال

- آزمایش رئومتر تیرچه خمشی (BBR) بر روی قیر حاصل از فرایند پیرشدگی تحت فشار (PAV) در دمای ۱۲- درجه سانتیگراد

- آزمایش رئومتر برشی دینامیکی (DSR) قیر پیرنشده و قیر حاصل از فرایند لایه نازک متحرک در دماهای میانی (RTFOT) در دماهای بالا و قیر حاصل از فرایند پیرشدگی تحت فشار (PAV) در دماهای میانی

FR 12571/00

کد فرم:

تاریخ:

شماره:

صفحه:

شماره کار:

## گزارش آزمایش‌های تعیین درجه عملکردی قیرها

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۹۱۲/۰۲/۰۷

شماره کار:

SBS به مقدار٪/۵ وزن قیر

پروژه: آزمایش‌های عملکردی قیر و مخلوط آستاناتی معمولی شاهد و اصلاح شده با SBS  
متضاد: شرکت کیپا

جدول ۵- نتایج آزمایش‌های عملکردی قیر اصلاح شده با SBS به مقدار٪/۵ وزن قیر

درجه عملکردی	PG76			PG82		
	-۱۰	-۱۶	-۲۲	-۲۸	-۳۴	-۴۰
میانگین حداقل دمای هفت وزره طرح روسازی (درجه سانتیگراد)	>۷۶	<۷۶	<۷۶	<۸۲	<۸۲	<۸۲
حداقل دمای طرح روسازی (درجه سانتیگراد)	>-۱۰	>-۱۶	>-۲۲	>-۲۸	>-۳۴	>-۴۰
قیر اصلی						
ASTM D4402 وسکوزته پاسکال ثانیه	۱۲۰					
AASHTO T315 برش دینامیکی	۸۲					
AASHTO T179 آون لایه نازک متاخر قیر، آون قشر نازک.	۱۱۲					
آفت وزنی، درصد						
AASHTO T315 برش دینامیکی	۸۲					
ASTM D6521 آزمایش تسریع پیر شدنی قیر،	۱۰۰					
ASTM D6521 دمای پیر شدنی: (درجه سانتیگراد)						
AASHTO T315 برش دینامیکی سفتی خوش خشی،	۲۸					
AASHTO T313 توجه آزمایش [G*.Sin δ]، مکلپاسکال [m]	۲۴					
توجه آزمایش [G*.Sin δ]، کیلوپاسکال	۱۸					
توجه آزمایش [G*.Sin δ]، کیلوپاسکال	۱۶					
توجه آزمایش [G*.Sin δ]، کیلوپاسکال	۱۴					
توجه آزمایش [G*.Sin δ]، کیلوپاسکال	۱۲					
توجه آزمایش [G*.Sin δ]، کیلوپاسکال	۱۰					
توجه آزمایش [G*.Sin δ]، کیلوپاسکال	۸					
توجه آزمایش [G*.Sin δ]، کیلوپاسکال	۶					
توجه آزمایش [G*.Sin δ]، کیلوپاسکال	۴					
توجه آزمایش [G*.Sin δ]، کیلوپاسکال	۲					
توجه آزمایش [G*.Sin δ]، کیلوپاسکال	۰					

\* طبق درخواست متضاد، فقط آزمایش برش دینامیکی برای تعیین درجه عملکردی دمای بالا و روهر تیرچه خشی BBR در دمای ۱۲- سانتیگراد توجه نبود.

